

AYRTON MENUISERIE B 800 ALU/PVC

Date : 18/01/12

Propriétés Techniques

Base	Polysiloxane
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	1,5-2mm/24h (à 20°C/65% H.R.)
Pelliculation	10-12 minutes (à 20°C/65% H.R.)
Dureté	22±5 Shore A
Densité	1,01g/mL
Résistance aux températures	-40°C à +150°C
Reprise élastique	>80%
Déformation maximale	25%
Module d'élasticité à 100%	0,28 N/mm ² (DIN53504)
Résistance à la rupture	1,51 N/mm ² (DIN53504)
Allongement à la rupture	800% (DIN53504)

Produit:

L'AYRTON MENUISERIE B 800 est un mastic silicone neutre alcoxy, à élasticité permanente, spécialement conçu pour le secteur aluminier

Caractéristiques:

- Très bonne applicabilité
- Conserve sa couleur
- Stable aux UV
- Excellente adhérence sur alu
- Polymérisation lente

Applications:

Joint de construction et d'étanchéité en menuiserie alu et bois

Joint de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie

Conditionnement:

Teintes: transparent, blanc, gris, noir, marron, bronze, pierre

Emballage: cartouche 300 mL

Durée de stockage:

18 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports :

Nature: tous supports (sur PVC, un essai préalable est conseillé)

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: sur supports poreux, et en contact prolongé avec de l'eau, l'utilisation d'un Primaire 150 est conseillé

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique

Température d'application: +5°C à +30°C

Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation

Produit de réparation: avec le même produit

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle

Dimensions des joints:

Largeur minimale: 5 mm

Largeur maximale: 30 mm

Profondeur minimale: 5 mm

Recommandation: largeur = 2x profondeur du joint

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. AYRTON - SOUDAL France se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.